

BI-COMPOSANTS EPOXY EXPRESS

DESCRIPTION

SADER EPOXY EXPRESS est une colle bi-composants en format dose unique idéale pour un collage d'expert en toute simplicité.

Prête à l'emploi et ultra-facile d'utilisation grâce à son embout mélangeur, cette colle est aussi ultra-rapide et ultra-résistante dans le temps.

DESTINATIONS

Tous les supports et matériaux*:

- Le bois, le métal,
- Le céramique, la faïence,
- Le verre,
- Le plastique,
- La pierre,
- Le béton,

*sauf polyéthylène, le polypropylène et le Teflon

AVANTAGES

- Collage facile: embout auto-mélangeur pour une application immédiate de la colle sur le support
- Prise en 1 minute
- Ultra-résistante :
 - ✓ Températures extrêmes de -30° à +70°
 - ✓ Humidité(usage intérieur & extérieur)
- Ultra-puissante: résistance finale 120kg/cm²



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Partie 1	Partie 2
Apparence	Transparente	Transparente
Gravité spécifique (g/cm³)	1,16	1,12
Viscosité (cps à 25°C)	11 000 - 15 000	12 000 - 17 000
Ratio de mélange par poids (2,5g/2,5g)	A/B = 1/1	A/B = 1/1
Temps du travail à 25°	<50 s	<50 s
Temps de prise initiale à 25°	60-80s	60-80s
Temps de prise complet (heures)	24	24
Résistance au cisaillement (acier vs acier, 24h)	>120kg/cm²	>120kg

MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION

- Les surfaces doivent être propres, sèches et dégraissées. Il est recommandé de porter des gants lors de l'utilisation

APPLICATION

1. Couper soigneusement la zone détachable du distributeur puis insérez l'embout mélangeur.
 2. Pousser de façon continue et douce sur la seringue afin de faciliter le mélange et obtenir un collage idéal.
 3. Appliquez la colle sur les surfaces à coller.
- Utilisez la totalité de la dose en une seule fois.

Attention : même s'il reste du produit dans la seringue, il n'est pas possible de le réutiliser

Performance maximale : après 24h.

NETTOYAGE

- Colle fraîche : chiffon sec + acétone.
- Colle sèche : grattage

CONSERVATION

- 1 an dans son emballage d'origine. Stockez dans un endroit frais et sec.

CONDITIONNEMENTS

Format	PCB	Code	GENCOD
Seringue 4ml	6	30632658	3549212495909

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi disponible sur sader.fr



Bostik offre cette Fiche Technique ("FT") uniquement à des fins descriptives et informatives. Ce n'est pas une garantie, un contrat ou un substitut pour des conseils d'experts ou professionnels. Veuillez également consulter la Fiche de Données de Sécurité du produit local pour les considérations de santé et de sécurité.

Les déclarations, informations techniques, données et recommandations contenues dans cette FT sont fournies "TELLES QUELLES" et ne sont en aucun cas garanties. Elles représentent des résultats typiques pour les produits et sont basées uniquement sur la recherche de Bostik. Puisque les conditions et méthodes d'utilisation des produits sont hors de notre contrôle, Bostik décline expressément toute responsabilité et dommages de quelque nature que ce soit qui pourraient résulter de l'utilisation des produits, des résultats obtenus ou de la confiance en les informations contenues ici.

